

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. CE/PLA/02-20b

03-06-2014

### Gamintojas ir adresas:

UAB „Plankmara“, Taikos g. 78, Užusalių km., Jonavos raj. LT-55333, Lietuva

### Gaminio aprašas:

Masyviosios medienos grindinės lentos su išdrožomis ir įlaidais, pagamintos iš Europietiško ąžuolo (*Quercus petraea*). Standartiniai lentų matmenys: 20x90/130x500-1100 mm, 20x180x500-2450 mm, atsitiktiniai lentų ilgiai. Skirtos naudoti vidaus patalpose, priklijuojant lentas prie pagrindo su arba be oro tarpo, vadovaujantis gamintojo reikalavimais ([www.staki.lt](http://www.staki.lt)). Lentų paviršiaus įtrūkimai ir iškritusios šakos yra glaistytos ir šlifautos, paviršius gali būti papildomai struktūrizuotas, su mechaniniais išdaužymais – sendintas. Grindinės lentos lakuotos akriliniu „Acridur UV extramate“ laku, gamintojas: BARPIMO, S.A., Ispanija.

### Deklaruojamosios eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
1. Reakcija į ugnį:	C <sub>fl</sub> -s1	EN 14342:2013
2. Formaldehido klasė:	E1	B.P. 630
3. Pentachlorfenolio kiekis:	≤ 5 ppm	EN 14342:2013
4. Lenkimo stipris:	NPD	EN 14342:2013
5. Atsparumas slydumui:	28	B.P. 630
6. Šiluminės savybės:	0,17 W/mK	B.P. 046/15-3
7. Biologinis ilgalaikiškumas:	1 klasė	EN 14342:2013

### Atitikties deklaravimo pagrindas:

UAB „Plankmara“ deklaruoja, kad UAB „Plankmara“ ąžuolo masyvo grindinės lentos yra pagamintos ir paženklintos remiantis Statybos Gminių Direktyva (Tarybos Direktyva 89/106/EEC), ir atitinka harmonizuoto Europinio standarto EN 14342:2013 (Medinės grindys ir parketas. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklavimas) reikalavimus, pagal ZA priedo 4 sistemą, remiantis KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos bandymų protokolu Nr. 046/15-3 ir UAB „Alzida“ akredituotos statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorijos bandymų protokolu Nr.630

### Ypatingosios gaminio naudojimo sąlygos:

Gamintojas garantuoja gaminių kokybę, prekių pirmojo pristatymo metu, kai grindys yra eksploatuojamos pagal EN 14342:2013 reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Detali informacija pateikiama ant gaminio pakuotės ir gamintojo tinklalapyje [www.staki.lt](http://www.staki.lt).



UAB „Plankmara“  
Taikos g. 78, Užusalių km., Jonavos raj.  
LT-55333 Lietuva  
15


**EN 14342:2013**

Masyviosios medienos grindinės lentos su išdrožomis ir įlaidais, pagamintos iš Europietiško ąžuolo (Quercus petraea), lakuotos akriliniu „Acridur UV extramate“ laku  
Klijuojamos prie pagrindo su arba be oro tarpo

Reakcija į ugnį, susijusi su:	$C_{fl} - s1$
- Mažiausiu vidutiniu tankiu:	650 kg/m <sup>3</sup>
- Mažiausiu suminiu storium:	20 mm
- Taikomomis galutinio naudojimo sąlygomis:	klijuojamas prie pagrindo su arba be oro tarpo
Formaldehido išsiskyrimas:	E1
Pentachlorfenolio kiekis:	≤ 5 ppm
Lenkimo stipris:	NPD
Slidumas USRV:	28
Šilumos laidumo koeficientas:	0,17 W/mK
Biologinis ilgaamžiškumas:	1 klasė



Gen. Direktorius  
Kęstutis Stakėnas



paršas